



**四川西林进出口贸易有限公司**

**SICHUAN XILIN IM/EX CO., LTD**

1701, Building B, Maoye Center, No.28, Tianfu Avenue north section, Chengdu

## 进口俄罗斯新闻纸合作函

尊敬的合作伙伴：

四川西林进出口贸易有限公司于 2008 年成立，地址位于四川省成都市武侯区，是一家专业从事对俄罗斯及独联体国家进出口贸易的公司。

西林公司由多年从事进出口贸易行业的精英团队创办组成，拥有长期在俄罗斯境内广阔的人力资源和丰富的货源信息，以及国际物流及运输仓储、运维调配等方面的优势；同时作为俄罗斯及独联体国家四川商会的会长单位，通过境内外政府资源，积极与俄罗斯境内企事业单位展开贸易合作，并取得了良好的口碑以及贸易成果。

目前我公司已与俄罗斯的新闻纸供应商建立合作，可从俄罗斯大量进口优质的新闻纸至中国市场。

如贵方有俄罗斯新闻纸需求，请提出需求的量、货物交付地以及期望接受的价格。俄方现可接受即期信用证支付方式，同时后面附上新闻纸的参数，请查看。

业务联系人：唐璐 13880925002

四川西林进出口贸易有限公司

2022-5-25

# Technical Specification of Standard Newsprint



The mark of  
responsible forestry  
FSC C146241

Parameters参数	38 g	40 g	42 g	42,5 g
<b>Fibre mix</b> 纤维混合物	TMP (TMM) -100%			
<b>Substance, g/m<sup>2</sup></b> 物质 1 кв. м, г	38,0 +/-0,5	40,0 +/-0,5	42,0 +/-0,5	42,5 +/-0,5
<b>Caliper, mm</b> 卡尺, мм	max 0,063	max 0,069	max 0,072	max 0,072
<b>Density, g/cm<sup>3</sup></b> 密度, г/см <sup>3</sup>	min 0,59			
<b>Bulk, cm<sup>3</sup>/g</b> 体积, см <sup>3</sup> /г	max 1,71			
<b>Moisture content, %</b> 含水量, %	8,0 +/- 0,5			
<b>Tear resistance in CD, mN</b> 抗撕裂性, мН	min 190	min 210	min 220	min 220
<b>Breaking length in MD, km</b> 断裂长度, км	min 4,5	min 4,8	min 4,9	min 4,9
<b>Elongation in MD, %</b> 延伸率, %	min 0,60	min 0,70	min 0,75	min 0,75
<b>Roughness (Bendtsen), ml/min</b> 粗糙度 мл/мин	90 +/- 20			
<b>Porosity (Bendtsen), ml/min</b> 孔隙度, мл/мин	max 550	max 550	max 500	max 500
<b>Brightness, %, (R457 C)</b> 亮度, %, (R457 C)	60 +/- 1			
<b>Opacity, %</b> 不透明度, %	min 87	min 90	min 91	min 91
<b>Shade a</b> 阴影 a	- 0,35 +/- 0,15			
<b>Shade b</b> 阴影 b	3,5 +/- 0,5			
<b>Tolerance limit of reel diameter, mm</b> 卷筒直径公差限值, мм	+10/-30			
<b>Tolerance limit of reel width, mm</b> 卷筒宽度公差限值, мм	+/-1			

# Technical Specification of Standard Newsprint



The mark of  
responsible forestry  
FSC C146241

Parameters参数	45 g	48,8 g
<b>Fibre mix</b> 纤维混合物	TMP (TMM) -100%	
<b>Substance, g/m<sup>2</sup></b> 物质 1 克, 米, 克	45,0 +/-0,5	48,8 +/-0,5
<b>Caliper, mm</b> 卡尺, 毫米	max 0,077	max 0,083
<b>Density, g/cm<sup>3</sup></b> 密度, 克/厘米 <sup>3</sup>	min 0,59	
<b>Bulk, cm<sup>3</sup>/g</b> 体积, 厘米 <sup>3</sup> /克	max 1,71	
<b>Moisture content, %</b> 含水量, %	8,0 +/- 0,5	
<b>Tear resistance in CD, mN</b> 抗撕裂性, 毫牛	min 250	min 280
<b>Breaking length in MD, km</b> 断裂长度, 千米	min 5,0	
<b>Elongation in MD, %</b> 延伸率, %	min 0,8	
<b>Roughness (Bendtsen), ml/min</b> 粗糙度, 毫升/分钟	90 +/- 20	
<b>Porosity (Bendtsen), ml/min</b> 孔隙度, 毫升/分钟	max 450	max 400
<b>Brightness, %, (R457 C)</b> 亮度, %, (R457 C)	60 +/- 1	
<b>Opacity, %</b> 不透明度, %	min 92	min 93
<b>Shade a</b> 阴影 a	- 0,35 +/- 0,15	
<b>Shade b</b> 阴影 b	3,5 +/- 0,5	
<b>Tolerance limit of reel diameter, mm</b> 卷筒直径公差限值, 毫米	+10/-30	
<b>Tolerance limit of reel width, mm</b> 卷筒宽度公差限值, 毫米	+/-1	

# Technical Specification of Standard Newsprint



The mark of  
responsible forestry  
FSC C146241

Parameters参数	48 g	52 g	55 g
<b>Fibre mix</b> 纤维混合物	TMP (TMM) -100%		
<b>Substance, g/m<sup>2</sup></b> 物质 1 克, 米, 克	48,0 +/-0,5	52,0 +/-0,5	55,0 +/-0,5
<b>Caliper, mm</b> 卡尺, 毫米	max 0,080	max 0,090	max 0,095
<b>Density, g/cm<sup>3</sup></b> 密度, 克/厘米 <sup>3</sup>	min 0,60	min 0,58	
<b>Bulk, cm<sup>3</sup>/g</b> 体积 厘米 <sup>3</sup> /克	max 1,67	max 1,73	
<b>Moisture content, %</b> 含水量, %	8,0 +/- 0,5		
<b>Tear resistance in CD, mN</b> 抗撕裂性, 毫牛	min 280	min 290	min 300
<b>Breaking length in MD, km</b> 撕裂长度, 千米	min 5,0	min 5,1	
<b>Elongation in MD, %</b> 延伸率, %	min 0,8		
<b>Roughness (Bendtsen), ml/min</b> 粗糙度, 毫升/分钟	90 +/- 20	110 +/- 20	
<b>Porosity (Bendtsen), ml/min</b> 孔隙率, 毫升/分钟	max 400	max 350	
<b>Brightness, %, (R457 C)</b> 亮度, %, (R457 C)	60 +/- 1		
<b>Opacity, %</b> 不透明度, %	min 93	min 94	
<b>Shade a</b> 阴影 a	- 0,35 +/- 0,15		
<b>Shade b</b> 阴影 b	3,5 +/- 0,5		
<b>Tolerance limit of reel diameter, mm</b> 卷筒直径公差限值, 毫米	+10/-30		
<b>Tolerance limit of reel width, mm</b> 卷筒宽度公差限值, 毫米	+/-1		